IDSA® pinturas

FICHA TÉCNICA

RELIPLUS – REVEST. PETREO LISO

GARANTÍA 5 AÑOS

BAJO OLOR · BAJO CONTENIDO low VOC EN COVS · Respetuoso con el medio ambiente · PODER ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico con buena cubrición y rendimiento para protección y decoración de fachadas. Excelente aplicación y resistencia.

APLICACIONES

Exterior-Interior. Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc. Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.

PROPIEDADES

Impermeable al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte.
Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
Resistente a los rayos UV y uso de pigmentos estables.
Resistente al frote húmedo (lavable): permite su lavado en zonas accesibles de la fachada o en su uso interior del producto.
Buena adherencia sobre superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
Resistente a los microorganismos: contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: Copolímeros acrílicos en emulsión.
ACABADO: Liso mate**.**
DENSIDAD: 1,53 +/- 0.05 kg/l.
RENDIMIENTO: 8-12 m2/lt por capa, dependiendodel tipo de soporte.
SECADO: (20ºC y 60% de humedad relativa), Superficial: 1h.
REPINTADO: 3 - 6h.
REACCIÓN AL FUEGO: (EN 13501-1): A2-s1, d0.
RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO: Clase 2 UNE-EN 13300.
COV: El valor límite de la UE para el producto categoría (A/c): 40 g/L. Max. COV: 13.5 g/l.
El valor de COV referido en esta ficha es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc, con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, moho, algas y otros contaminantes.

SUPERFICIES NUEVAS:
Si la superficie es hormigón nuevo esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Posteriormente sea hormigón nuevo o no, mortero monocapa hay que comprobar la porosidad del mismo, para que el producto tenga un anclaje correcto. De no tener poro hay que efectuar un tratamiento mecánico de la superficie. Cepillar si es necesario para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de fondo fijador para consolidar substrato y homogeneizar porosidad.
Otro tipo de superficies sin pintar en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 15-20% con agua y 10% para la segunda capa.

SUPERFICIES EN MAL ESTADO (ANTERIORMENTE ENCALADOS):
Cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar una capa de fondo fijador. En caso contrario aplicar una capa de fijador al disolvente.

SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS:
Efectuar una limpieza eliminando todo tipo de suciedad y pintura vieja mal adherida. Reparar las zonas dañadas y las fisuras de dimensiones entre 0,3 y 1,0 mm con masilla standard y proceder según indicado para soportes nuevos. Si la pintura anterior presenta harinación (aspecto pulvurulento), aplicar una capa de fondo fijador.
Se debe comprobar la adherencia antes de aplicar la pintura. Una vez realizado este proceso, aplicaremos 1 capa diluida un 15-20% con agua. Dejar secar y aplicar la segunda capa diluida 10-15% con agua.

IDSA® pinturas

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo encuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
Rev: Enero 2022.
Pinturas Plásticas Progreso, SL. Carril de los Valentines s/n 30157 Algezares Murcia T. 968 845 773 idsapinturasmurcia@gmail.com CIF B-30222160

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura: soporte/ambiente de 5ºC a 35ºC. Humedad: soporte máx. 7%, ambiente inferior a 80%. Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes y 2 horas después de la aplicación del producto.
NÚMERO DE CAPAS:
Dos. En función de la porosidad del soporte, según el color de fondo sobre el que se pinte y para determinados colores intensos puede ser necesario aplicar alguna capa adicional.
HERRAMIENTAS:
Brocha / Rodillo pelo corto – medio / pistola / airless.
IMPRIMACIÓN:
Si es necesario, imprimar con fondo fijador al agua o con el producto más adecuado para mejorar la adherencia e igualar absorciones del soporte, especialmente al aplicar colores intensos.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento. Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc). Pinturas Plásticas Progreso s.l. no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Es necesario esperar 28 días después de la aplicación de la pintura antes de lavar las superficies pintadas. Debe frotarse suavemente la zona a limpiar, utilizando un paño suave humedecido y detergente neutro. No utilizar detergentes abrasivos.
DILUCIÓN:
Rodillo, brocha diluiremos un 15-20 % con agua para la primera capa y 10-15% para la segunda capa. Para pistola diluir hasta la viscosidad adecuada.
LIMPIEZA: Agua.
CONSIDERACIONES: Con posterioridad al pintado, elevadas condiciones de humedad (lluvia, rocío o niebla) pueden provocar la aparición de marcas transparentes ligeramente brillantes y pegajosas sobre la superficie de los soportes aplicados. Se originan por la presencia de aditivos necesarios para la formulación y que son solubles en agua. Estas marcas desaparecerán mediante un lavado con agua a presión cuando sean detectadas o con el tiempo después de repetidas precipitaciones intensas. A pesar de ello, la calidad del producto no se verá afectada por estas manchas.

PRESENTACIÓN

ENVASES: 4 L y 14 L
COLORES: Blanco, marfil claro, ivory, centeno, trigo, albero, piedra, mármol, crema, tierra, teja, oxido rojo y gris.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Temperatura: soporte/ambiente de 5ºC a 35ºC.
Humedad: soporte máx. 7%, ambiente inferior a 80%. Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes y 2 horas después de la aplicación del producto.
Conservación: 1 año almacenado en envase de origen, en interior, entre 5 y 40ºC.

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Asegúrese el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo.
Para más información la lectura del rótulo del envase y de la ficha de seguridad del producto son fundamentales.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
Rev: Enero 2022.
Pinturas Plásticas Progreso, SL. Carril de los Valentines s/n 30157 Algezares Murcia T. 968 845 773 idsapinturasmurcia@gmail.com CIF B-30222160